**RITTER-Sprühbeize**
VA 25 Extra
VA 26 Extra Spezial

Merkblatt 256

Stendorfer Straße 3
D - 27721 Ritterhude
Tel.: (0 42 92) 81 63-50
Fax: (0 42 92) 81 63-59**EIGENSCHAFTEN**

RITTER-Sprühbeize ist frei von Chloriden und entfernt die Anlauf- und Zunderschichten der Schweißnähte und der Oberflächen zugleich in einem besonders wirtschaftlichen Arbeitsgang ohne mechanische Nacharbeit. Für Schweißnähte empfehlen wir RITTER-Beizpasten.

ANWENDUNGSGBIET

RITTER-Sprühbeize wird eingesetzt zum Sprühbeizen von Schweißnähten und Flächen von rost-, säure- und hitzebeständigem Stahl.

ANWENDUNGSHINWEISE

- vor Anwendung gut umrühren oder durchschütteln
- starke Schweißschlackenreste von der Naht entfernen
- nicht unter der Sonne und starker Hitze beizen
- mit Sprühbeizgerät dünn und gleichmäßig auftragen
- Kontaktzeit je nach Materialanforderung 30 – 90 Minuten
- mit klarem Wasser sorgfältig abspülen


WIRKUNGSWEISE

RITTER-Sprühbeize

- entfernt mühelos Anlauffarben, Zunder, Fremdrost, Oxidschichten
- erzielt eine matte und saubere Oberfläche
- geeignet für Oberflächen nach DIN IIIc ab Werkstoff Nr. 1.4301
- macht mechanische Nachbildung überflüssig
- schnell wirksam und ergiebig, daher wirtschaftlich im Einsatz
- längere Einwirkzeiten je nach Aufhellungseffekt
- ohne Gefahr der Überbeizung

KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Die Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl beruht auf der Fähigkeit, eine Passivschicht auszubilden. Nur durch Beizen und anschließendem Passivieren läßt sich ein einwandfreier passiver Zustand der Oberfläche erreichen. Wir empfehlen die ergänzende Passivierung mit RITTER-Passivierung VA44.

**RITTER-Sprühbeize**
VA 25 Extra
VA 26 Extra Spezial

Merkblatt 256

Stendorfer Straße 3
D - 27721 Ritterhude
Tel.: (0 42 92) 81 63-50
Fax: (0 42 92) 81 63-59**GEFAHRENHINWEISE**

Sicherheitsratschläge und Gefahrenhinweise nach ArbStoffV:

- Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
- Bei Haut- oder Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser spülen. (Augenspülflasche)
- Arzt aufsuchen und Etikett zeigen.
- Bei der Arbeit Schutzbrille, Handschuhe (PVC) und geeignete Schutzkleidung tragen.
- Vergiftungsgefahr beim Einatmen der Gase und beim Verschlucken
- Bei Berührung mit Haut und Augen schwere Verätzungen
- RITTER-Sprühbeize enthält starke Säuren. Bei sorgfältiger und fachgerechter Beachtung der Hinweise auf Etikett und Merkblatt ist die Anwendung von RITTER-Sprühbeize für den Verwender ohne Gefahr.

LAGERUNG

Behälter kühl und verschlossen lagern an gut gelüftetem Ort. Lagerung der Gebinde zwischen + 5°C bis + 35°C. Wirksamkeit ca. 1 Jahr.

ENTSORGUNG

Die Entsorgung der RITTER-Sprühbeize und der Reaktionsprodukte durch einfache Neutralisation mit RITTER-Neutralisationsmittel VA 55 oder Neutralisation der Spülwässer mit Kalkhydrat. Nach Abscheiden des Schlammes kann die klare Lösung bei pH-Wert 6,5 bis 9,5 in die Kanalisation abgelassen werden, soweit eine Einleitungsgenehmigung vorliegt. Evtl. Spülwässer alkalisch einstellen und von Entsorgungsunternehmen abfahren lassen. Die örtlichen Abwasservorschriften sind unbedingt zu beachten und einzuhalten.

SCHUTZMAßNAHMENBeim Verarbeiten von Sprühbeize:

- Säurefeste **Handschuhe**
- Eine **Schutzbrille**
- Eine **Schutzmaske**
- Ein Paar säurefeste **Stiefel**
- Ein säurefester **Overall**